

試驗報告

土城場區

報告編號： TF15030443-A

發行日期： 2026/04/20

收件/試驗起始日期： 2026/04/08

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：兆羿科技股份有限公司(U0254)

地址：桃園市新屋區永福路 770 之 1 號

試件類別：不織布

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1: HFM02010M



試驗結果：

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		過濾效率(%)	阻抗(mmH2O)	
粒狀物過濾效率 NaCl(0.075 μ m,CMD)	1	92.62	0.6	TSI model 8130 32.0 (Liter/min)
	2	92.69	0.6	
	3	92.19	0.6	
	4	92.82	0.6	
	5	92.98	0.6	
	6	93.99	0.6	
	7	94.80	0.6	
	8	92.78	0.6	
	9	92.55	0.6	
	10	94.35	0.6	
	平均	93.18	0.6	

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TF15030443-A

試驗報告

土城場區


報告編號： TF15030443-A

發行日期： 2026/04/20

收件/試驗起始日期： 2026/04/08

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



-- 結束 --

