

試驗報告

土城場區

報告編號： TF15030442

發行日期： 2026/04/01

收件/試驗起始日期： 2026/03/25

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：兆羿科技股份有限公司(U0254)
地址：桃園市新屋區永福路 770 之 1 號
試件類別：不織布
數量：1 件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1: AFM015FLY



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
細菌過濾效率(%) 金黃色葡萄球菌 ATCC 6538	1	99.7	CNS 14775 T4037- 2022
	2	99.7	
	3	99.9	
	4	99.6	
	5	99.6	

註：對照組的平均菌落數：2731 CFU、平均粒徑：3.1 μm 。

註：測試面積：40 cm^2 、測試流量：28.3 L/min。

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
空氣交換壓力差 ($\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	1	1.9	CNS 14777 T4039- 2003
	2	2.0	
	3	2.0	
	4	1.9	
	5	1.9	

註：空氣交換壓力差，取 5 個樣品測試。

註：測試面積：4.9 cm^2 、測試流量：8 L/min。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TF15030442

試驗報告

土城場區


報告編號： TF15030442

發行日期： 2026/04/01

收件/試驗起始日期： 2026/03/25

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



-- 結束 --

