

試驗報告

土城場區

報告編號： TF15030442-A

發行日期： 2026/04/20

收件/試驗起始日期： 2026/04/08

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：兆羿科技股份有限公司(U0254)
地址：桃園市新屋區永福路 770 之 1 號
試件類別：不織布
數量：1 件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1: AFM015FLY



試驗結果：

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		過濾效率(%)	阻抗(mmH2O)	
粒狀物過濾效率 NaCl(0.075 μ m,CMD)	1	93.30	1.4	TSI model 8130 32.0 (Liter/min)
	2	94.71	1.5	
	3	95.08	1.5	
	4	94.64	1.5	
	5	94.77	1.5	
	6	95.03	1.5	
	7	94.55	1.4	
	8	94.20	1.3	
	9	94.18	1.4	
	10	93.92	1.4	
	平均	94.44	1.4	

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

財團法人紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TF15030442-A

報告編號： TF15030442-A

試驗報告


土城場區

發行日期： 2026/04/20

收件/試驗起始日期： 2026/04/08

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



-- 結束 --

